



Festigkeitssteigerndes Estrichzusatzmittel



Hauptmerkmale

- 24 Stunden nach Estrichverlegung begehbar
- Extrem hohe Früh- & Endfestigkeit bis Festigkeitsklasse C40-F6
- 72 Stunden nach Estrichverlegung belastbar
- Verkürzte Aufheizphase von nur 12 Tagen
- Geeignet für Estriche im Außen-, Innen- sowie Dauernassbereich
- Keine Faser-/Stahlbewehrung erforderlich

Über dieses Produkt

deka ist ein hochleistungsfähiges, flüssiges Zusatzmittel zur Herstellung von erdfeuchten bis plastischen Zementestrichen. Es verkürzt die Trocknungszeit enorm und steigert gleichzeitig die Druck- und Biegezugfestigkeit des Estrichs. Dank der integrierten Verarbeitungshilfe überzeugt **deka** durch eine hervorragende Verarbeitbarkeit, was das Mischen, Pumpen, Verteilen, Abziehen und Glätten spürbar leichter, schneller und effizienter gestaltet.

Das Ergebnis: schnellerer Baufortschritt, höchste Qualität und maximale Zuverlässigkeit auf der Baustelle.

Technische Produkteigenschaften		*Typische technische Eigenschaften, die unter Baustellenbedingungen bei 5-30°C und 40-60% relativer Luftfeuchtigkeit bei Estrichdicken von ≤ 60 mm ohne Fußbodenheizung und ≤ 70 mm Estrichdicke mit Fußbodenheizung erreicht werden.
Festigkeitsklasse	C20-F4 / C30-F5 / C40-F6	
Begehbar	nach 24 Stunden	
Belastbar	nach 72 Stunden	
Aufheizbar	nach 72 Stunden	
Aufheizphase	12 Tage	
Verarbeitungszeit	90 Minuten	

Mischungsrezeptur (pro Estrichpumpe)

Festigkeitsklasse	> C20-F4	> C30-F5	> C40-F6
Sand	310 kg	310 kg	310 kg
Zement	40 kg	50 kg	62,5 kg
Dosierung deka	300 ml	300 ml	600 ml
W/Z-Wert	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7

Mischungsrezeptur (pro Kubikmeter)

Festigkeitsklasse	> C20-F4	> C30-F5	> C40-F6
Sand	1.550 kg	1.550 kg	1.550 kg
Zement	200 kg	250 kg	312,5 kg
Dosierung deka	1.500 ml	1.500 ml	3.000 ml
W/Z-Wert	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7

Minimale Estrichdicke (bei 2 kN/m² Flächenlast)

Festigkeitsklasse	> C20-F4	> C30-F5	> C40-F6
Verbundestrich	25 mm	25 mm	25 mm
Estrich auf Trennlage	45 mm	35 mm	35 mm
Schwimmender Estrich			
Heizestrich*			

*Heizrohrüberdeckung in mm

**Weitere Informationen zu den Estrichdicken bei unterschiedlichen Oberflächenbelastungen und detaillierte Anwendungshinweise können auf unserer Webseite heruntergeladen werden oder sind auf Anfrage erhältlich.

Materialien und Normen

- CEM I oder CEM II (A-L, A-LL, B-L, B-LL) nach DIN EN 197-1
- Zuschlagstoffe nach DIN EN 12620 und DIN 1045-2
- Vorprüfung und Eignungsnachweis vor jeder Verwendung erforderlich

Aufheizphase

Tag*	3-5	6-10	11-13	14 - bis zur Belegreife
Temperatur	25°C	45°C	35°C	25°C

*Die Aufheizphase kann 72 Stunden nach der Estrichverlegung gestartet werden.

Mischungsanweisung

1. Füllen Sie die Estrichmaschine etwa zur Hälfte mit Sand und der Gesamtmenge an Zement.
2. Dem ersten Anmachwasser (in der Regel 5-10 Liter) **deka** zugeben und anschließend die Maschine vollständig füllen.
3. In der Zwischenzeit nach und nach die erforderliche Menge Wasser hinzufügen, bis eine erdfeuchte oder plastische Konsistenz erreicht ist.
4. Mindestens 2 Minuten mischen.

Baustellenbedingungen

- Der Estrich muss vor zu schneller Austrocknung durch Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung und geringe Luftfeuchtigkeit geschützt werden.
- Der Estrich muss während der gesamten Trocknungszeit vor Frost und Wasser geschützt werden.
- Bei Temperaturen unter + 5°C wird der Abbindeprozess des Bindemittels (Zement) verzögert oder ganz unterbrochen.
- Die Estrichoberfläche darf nicht mit Folien, Baustoffen (z.B. Gipskartonplatten) o.ä. abgedeckt werden, da dies ein Austrocknen des Estrichs verhindert, was zu falschen Ergebnissen bei der Bestimmung des Feuchtegehaltes führen kann.
- Ab dem 2. Tag nach dem Estricheinbau muss mindestens 3-mal täglich für 20 Minuten für einen Luftaustausch gesorgt werden, um die Feuchtigkeit kontrolliert abzuführen.
- Geschlossene Fenster behindern oder verhindern den Luftaustausch und verzögern die Trocknung erheblich.

Restfeuchteprüfung

- Vor der Verlegung des Bodenbelags muss die Restfeuchte des Estrichs durch den Bodenleger gemessen werden.
- Nach DIN 18560 müssen alle Bodenbeläge unter einer Restfeuchte von 1,8 CM-% bei beheizten Estrichen und 2,0 CM-% bei unbeheizten Estrichen verlegt werden.
- Der Restfeuchtegehalt muss nach dem Calciumcarbid-Messverfahren (CM-Methode) bestimmt werden.

Sicherheit und Zertifizierungen

- CE-Zertifizierung
- Bei der Verwendung unserer Produkte stets die allgemeine Arbeitshygiene beachten.
- Weitere Informationen zum Umgang mit **deka** finden Sie in unseren Sicherheitsdatenblättern.

Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: braun
- Dichte: $1,14 \pm 0,02 \text{ kg/dm}^3$
- Gebindegrößen: 10 Liter, 20 Liter, 1.000 Liter
- Lagerung: vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern
- Haltbarkeit: mindestens 12 Monate (in verschlossenen Gebinden)

Kommentar

Die von uns eingesetzten Rohstoffe sowie die von uns hergestellten Produkte unterliegen umfassenden internen Qualitätskontrollen und werden regelmäßig geprüft. Bei der Verwendung dieses Produkts dürfen keine Zusatzmittel anderer Hersteller beigemischt oder angewendet werden.

Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass sowohl unsere Produkte als auch das gewählte Verfahren für die jeweiligen Baustellenbedingungen geeignet sind. Die Qualität des Estrichs wird maßgeblich durch die Eigenschaften von Sand und Zement, das richtige Mischungsverhältnis sowie die fachgerechte Verarbeitung nach den anerkannten Regeln der Estrichtechnik beeinflusst. Da wir keinen Einfluss auf die tatsächlichen Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, können aus den Angaben in diesem Datenblatt keine Haftungsansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Für Beratung oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.

Stand: 20. Februar 2026